



MOZAIKOVÁ OMÍTKA

- Charakteristika:** Dekoratívni stěrková směs barevných kamínků pro povrchovou úpravu svislých ploch v exteriérech i interiérech.
- Použití:** Omítka je v exteriéru určena na přestěrkové zateplovací systémy a podklady, příp. i na vyhlazené štukové omítky. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. **MOZAIKOVÁ OMÍTKA** se nepoužívá na tepelně izolační a sanační omítky, ani na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům, ani na podklady dlouhodobě zatížené vztlínající, stékající nebo kondenzující vodou. V interiéru se **MOZAIKOVÁ OMÍTKA** používá k tvorbě dekorativních ploch, lze ji aplikovat i na sádkartonové, sádrovláknité či dřevovláknité desky.
- Vlastnosti:**
- mechanicky odolná
 - odolná povětrnostním vlivům
 - výborná přilnavost k podkladu
 - vodoodpudivá, hydrofobní
 - jednoduchá údržba
 - možnost namíchání vlastních vzorů
- Vzhled a barevnost:** Vyrábí se ve 3 zrnitostech (0,8-1,2mm, 1,6mm a 1,8-2,0mm) v barevných odstínech nejen dle vzorkovníku **MOSAIC line** fy KESSL s.r.o., ale i dle požadavků zákazníka.
- Aplikace:** Podklad musí být rovný, hladký, čistý, suchý, soudržný, dostatečně vyztáhlý, bez mastnoty a jiných nečistot. Nenosené organické vrstvy je nutno beze zbytku odstranit. Nenosené minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit. Připravený podklad se zpenetruje základním nátěrem **FAPENA OMÍTKA** fy Kessl s.r.o. Po jeho dokonalém zaschnutí se **MOZAIKOVÁ OMÍTKA** důkladně promíchá pomaluběžným rotačním míchadlem. Příliš dlouhá doba nebo vysoká intenzita míchání může způsobit poškození barevných zrn a tím změnu barevnosti omítky. Po rozmíchání se **MOZAIKOVÁ OMÍTKA** natahuje nerezovým hladítkem ve vrstvě odpovídající asi 1,5 násobku zrnitosti. Vyhlazení se provádí nerezovým hladítkem po nanesení omítky před jejím zaschnutím. Nanáší se "mokré do mokrého". Omítku je nutné aplikovat na místech chráněných před přímým sluncem, silným větrem a deštěm. Doporučená teplota podkladu a okolí při aplikaci a min. 48 hodin po aplikaci je od +10°C do +25°C. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím s možností poškození deštěm i po více než 24-ti hodinách, příp. dnech. V této době je nutno nanesenou omítku chránit před vodou a mrazem.
- Upozornění:** Barevná zrna jsou přírodní materiál, který může časem měnit odstín a ovlivnit tak vzhled povrchu. Tmavé odstíny omítek použité na sluncem více zatížených plochách postupně ztrácejí svou sytost, proto nejsou vhodné pro aplikace na jižně a západně orientovaných plochách.
- Ředění:** Neředí se, připravena k aplikaci. Před nanášením je nutné obsah každého balení důkladně rozmíchat pomaluběžným rotačním míchadlem za účelem homogenizace směsi.



- Spotřeba:** zrnitost 0,8-1,2 mm: cca 3,5 kg/m²
zrnitost cca 1,6 mm: cca 4,2 kg/m²
zrnitost 1,8-2,0 mm: cca 5,0 kg/m²
- Balení:** Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 5kg a 20 kg.
- Skladovatelnost:** V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C, nesmí zmrznout.
- Doba zpracovatelnosti:** 12 měsíců od data výroby v původním uzavřeném neporušeném obalu.

Prohlášení o vlastnostech v souladu s přílohou III nařízení (EU) č.305/2011